

6. RESULTADOS OBTENIDOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNE ENV 12633:2003

Escala del péndulo: C

ENSAYO EN HÚMEDO

PLATO DUCHA RESINA SERIE TEXTURA	REFERENCIA AIDIMA 1301002-01									
	DIRECCION					DIRECCION				
	LONGITUDINAL					TRANSVERSAL				
Identificación probeta	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
USRV (valor medio por probeta)	70	72	70	72	72	80	80	80	80	80
USRV (de la muestra)	71					80				

El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s ensayado/s.

Este documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Fecha: 03 de enero de 2013



Fdo.: Dra. Rosa M^a Pérez
Directora Dpto. materiales
AIDIMA



Fdo.: José Mollà Landete
Técnico Dpto. materiales
AIDIMA